

1

### Pohjabetonin vaatimukset

Käytettäessä Herkulit® S200 hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi pohjabetonin vetolujuuden tulee olla 1.5 Mpa tai enemmän. Pohjabetonin pinta ja sen koostumus vaikuttavat suuresti pintakerroksen tarttumiseen pohjabetoniin. Jos pohjabetonin laatuun liittyy epäilyksiä, vetolujuuskokeella ja mahdollisella koeporauksella asia voidaan varmistaa.

### Pohjan valmistelutyöt

1. Sinkopuhalla tai jyrsi pinta. Pinta täytyy olla puhdas ja sementtiliima poistettu. Sinkopuhallus tai jyrshintä täytyy ulottua koko pinnalle aivan seinän viereen saakka.
2. Putsaa pinta imuroimalla se huolella sinkouksen tai jyrshintän jälkeen.
3. Kastele ja peitä pinta: Lisää vettä ja laita muovikalvo päälle. Muovi täytyy pitää päällä vähintään 24 tuntia ennen valua. Poista muovi juuri ennen valua. Mahdollinen irtovesi täytyy poistaa vesi-imurilla.



2

### Ohjeet Herkulit® Primerin käyttöä varten

2,5 kg Herkulit® primeriä ja 0.70-0.75 litraa vettä.  
15 kg Herkulit® primeriä ja 4.5-5.0 litraa vettä.

### Sekoitus

Herkulit® Primer sekoitetaan huolellisesti vispilää apuna käyttäen. Lisää oikea vesimäärä sopivaan astiaan. Kaada Herkulit® Primer hitaasti astiaan samalla sekoittaen. Sekoita 5 minuuttia.

### Herkulit® Primerin levitys

Herkulit® Primer levitetään harjalla sinkopuhalletun tai jyrshintyn pinnan päälle. Herkulit® Primer ei saa kuivua ennen korjausmassan levitystä.



### Primerin menekki

0,8 /1 kg/m<sup>2</sup>.

*ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.*

3



### Ohjeet Herkulit<sup>®</sup> S200

25 kg Herkulit<sup>®</sup> S 200 sekoitetaan 1,9-2,0 litraan vettä. Sekoita Herkulit<sup>®</sup> S200 voimakasmoottorisella siipisekoittimella.

### Herkulit<sup>®</sup> S200 levitys

Herkulit<sup>®</sup> S 200 pitää täryttää. Hierrä pinta nin monta kertaa kuin ehdit. Suojaa pinta muovilla hiertojen välissä tai ruis-kuta Lindolit<sup>®</sup> W 1:1 heti levityksen jälkeen. Lopuksi liippa kaunis kiiltävä pinta.

### Värit

Perusväri: harmaa. Muut värit lisäämällä pigmenttejä. Saavut-taksesi samannäköisen pinnan kuin alkuperäinen sirotepinta, laita Herkulit<sup>®</sup> S200 päälle samaa sirotetta kuin ympäröivässä lattiassa.

### Menekki S200

25 kg/m<sup>2</sup> per 10mm (min paksuus 4 mm, maksimi 12 mm).

4



### Jälkikövetus

Välittömästi viimeisen liippauskerran jälkeen laita pintaan Lithurin<sup>®</sup> IIS 0,15 litraa/ m<sup>2</sup> tai vaihtoehtoisesti Lindolit<sup>®</sup> W 0,07 litraa tiivistettä lisättynä vettä 1:3. Peitä pinta seuraavana aamuna vedellä ja muovikalvolla.

*ab lindec<sup>®</sup> yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec<sup>®</sup> ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec<sup>®</sup> ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec<sup>®</sup> on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.*