

Opis:

Herkulit® 0-4 może być użyty w tzw. metodzie „mokre na mokre” lub jako twarde kruszywo, gdy jest mieszany z cementem na budowie. Herkulit® 0-4 jest zrobiony z najlepszej jakości kwarcu, umytego i wysuszonego w celu usunięcia pozostałości i uniknięcia wilgoci, gdy jest mieszany z cementem.

Aby otrzymać satysfakcjonujący rezultat, kładąc Herkulit® 0-4 mm w metodzie „mokre na mokre”, należy zwrócić uwagę na to, by podkład betonowy był poprawnie zmieszany i położony. Powierzchnia i struktura podkładu jest kluczowa dla uzyskania wiązania warstwy wierzchniej. Zaleca się stosowanie betonu klasy C 25/30.

Wymagania:

Podkład betonowy powinien spełniać następujące wymagania:

Powierzchnia podkładu betonowego:

Podkład betonowy powinien być równy i dobrej jakości. Rekomendujemy zastosowanie betonu C28/30-C30/37.

Poziomowanie:

Podkład betonowy powinien być kładziony wystarczająco równo, tak, aby grubość Herkulit® 0-4 mm mogła być utrzymana w wymiarach (8-10mm).

Instrukcja kładzenia metodą „mokre na mokre”:

1. Zastosuj jak najrówniejszy podkład betonowy.
2. Zatrzyj powierzchnię zacieraczką w obie strony w momencie, kiedy można chodzić po podkładzie betonowym.
3. Zmieszaj Herkulit® 4-0 z cementem portlandzkim, plastyfikatorem na bazie naftalenu i wodą w następujących proporcjach: 50kg Herkulitu® 0-4, 25kg cementu z WCR 0,36-0,38 i 0,7-1% plastyfikatora. Miksuj, aż otrzymasz plastyczną konsystencję.
4. Zastosuj mieszankę o 10 mm grubości.
5. Zatrzyj powierzchnię w obie strony przynajmniej 5-6 razy.
6. Wykończ powierzchnię łopatkami w obie strony, przynajmniej 3-4 razy.
7. Zastosuj Lindolit® lub Lithurin® natychmiast po zacieraniu.
8. Następnego ranka, zaleca się użycie Lindolit® W (na bazie wody) rozcieńczonego w stosunku 1:3, lub zastosuj dużą ilość wody i pokryj całą powierzchnię folią. Zostaw ją tam na 7-14 dni.

Zużycie w metodzie „mokre na mokre” na 10 mm i m²:

15 kg Herkulit® 0-4, 7,5 kg cementu Portlandzkiego CEM 1 i 0,3 kg pigmentu kolorowego (opcjonalny), 0,07 kg plastyfikatora.

Zużycie na 1m²:

2,75 kg Herkulit® 0-4 mm
1,25 kg Cementu Portlandzkiego CEM 1



ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.