

Herkulit[®] Top instrucțiuni de aplicare (manuală, cu un cărucior de împrăștiere)

1. Aplicați stratul de beton suport cât se poate de neted. Aveți în vedere faptul că o "tasare" mai mica (i.e. un conținut mai mic de apă, vâscozitate mai mare a betonului) reduce diferențele de culoare în stratul de suprafață.

2. Atunci când puteți merge pe suprafață și "urma piciorului" este de aprox 1 mm, este timpul să aplicați Herkulit[®] Top. La această aplicare târzie, riscul de decolorare este redus.

3. Înainte de a aplica Herkulit[®] Top neteziți/scliviți mecanizat suprafața cu un finisor cu disc, apoi aplicați aproximativ 2,5 kg pe m² cât mai neted posibil, cu un cărucior de împrăștiere. Lăsați Herkulit[®] Top să absoarbă umezeala din beton și apoi folosiți din nou finisorul mecanic cu disc pentru a-l ajuta să patrundă în suprafață.

4. După această a doua etapa de finisare, aplicați cele 2,5 kg de Herkulit[®] Top rămase cât mai uniform posibil pe m², cu un cărucior de împrăștiere. Lăsați-l să absoarbă umezeala din beton. (Herkulit[®] Top va absorbi umezeala în minimum 5 minute și maximum 15 minute).

5. După ce Herkulit[®] a absorbit umezeala, neteziți betonul cu finisorul cu disc, de cel puțin 5-6 ori în ambele direcții, pentru a obține cea mai bună aplatizare și cel mai bun finisaj al suprafeței. E preferabil să folosiți discuri "compozite" Allen, în special atunci când utilizați culori mai deschise (cf. echipament pentru beton).

6. În final, utilizați paletele de finisare și treceti cu finisorul de cel puțin 3-4 ori în ambele direcții.

7. Imediat după aceasta ultimă etapă, aplicați Lithurin[®] IIS (pe bază de apă) cu un consum de 0,15 litri pe m², sau Lindolit[®] (pe bază de apă) cu un consum de 0,07 litri pe m² (concentrat) diluat în proporție de 1:3 cu apă, aplicând în dimineața următoare apă și peliculă de plastic.

Înainte de a utiliza pardoseala nouă, vă recomandăm să o curățați și să o impregnați cu Lindec Concrete Soap[®] (detergentul de beton Lindec), folosind o mașină de spalat (care freacă și aspiră) cu perii din nylon negru. Consum: 0,10 litri pe m² (concentrat) diluat în proporție de 1:10 cu apă. Pentru curățarea zilnică - 0,010 litri pe m². Această soluție va impregna suprafața și va mări strălucirea acesteia.



ab lindec[®] furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice și manevrarea produselor sale. ab lindec[®] nu are nici un control asupra felului în care produsele sunt amestecate și aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, și prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate privește calitatea produselor la momentul livrării.

Cum se poate obține o culoare mai bună și mai uniformă, atunci când se aplică Herkulit[®] Top?

Este important să țineți minte că avem de-a face cu beton, care conține diferite tipuri de nisip și pietriș, precum și apă, ciment, și, posibil, o anumită cantitate de plastifiant. Fiecare sarja de beton poate avea diferențe în proporțiile sale de apă și materii prime. Acest lucru va influența produsul final. Este dificil de controlat totul, în proporție de 100%, dar veți găsi mai jos câteva indicații utile pentru a avea mai multe șanse la un produs final bun.

1. Asigurați-vă că betonul este de bună calitate. Un WCR (raport apă/ciment) mai mic și o cantitate mai mare de ciment de calitate bună vor minimiza eventualele probleme.
2. Încercați să aplicați Herkulit[®] Top cât de târziu posibil, chiar dacă betonul pare uscat. Herkulit[®] Top încă va absorbi umezeala din stratul de beton suport.
3. În cazul în care se folosește apa și folie de plastic (pentru protejarea suprafeței după finisare), asigurați-vă că folia de plastic nu este îndepărtată în primele 7-14 zile, și că acoperă întreaga suprafață în această perioadă.
4. Evitați mersul cu încălțări murdare pe materialul Herkulit[®] proaspăt folosit, în special dacă se folosesc culori mai deschise (alb, galben, gri deschis și bej).
5. Evitați discurile și paletelile de finisat de proastă calitate. Acestea pot lăsa urme de oțel, care închide culorile suprafeței. E de preferat să se utilizeze discurile compozite Allen, în special pentru culorile mai deschise. Vă rugăm să consultați capitolul "Allen Compodisk" pentru mai multe informații.
6. Uneltele de mână, ca și discurile și paletelile de finisat mecanizat, nu trebuie să fie murdare sau să conțină reziduuri de beton !
7. Dacă folosiți mașini pe bază de benzină/motorină, asigurați-vă că nu umpleți rezervoarele pe pardoseala proaspăt așternută.
8. Evitați folosirea excesivă a finisorului cu discuri și palete atunci când utilizați culori mai deschise, pentru că ar putea arde suprafața !

Vă rugăm să țineți cont de realitatea că posibilele diferențe de culoare nu au nici o consecință asupra calității. Ele constituie doar diferențe cosmetice și materialul nu va fi mai puțin bun sau mai puțin rezistent!

ab lindec[®] furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice și manevrarea produselor sale. ab lindec[®] nu are nici un control asupra felului în care produsele sunt amestecate și aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, și prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate privește calitatea produselor la momentul livrării.