

### Instruktioner för Lithurin® DENS inomhus

1. Appliceras med en lågtrycksspruta eller en LC applikator.
2. Lithurin® DENS skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka. Vid höga temperaturer; förvattna ytan.
3. Var nog med att ytan blir mättad, så att materialet hinner reagera och penetrera betongytan, annars kan ytan bli flammig.
4. Moppa av ytan med fin mopp.
5. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande.
6. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
7. För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruktionen ovan följas noggrant.
8. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.



### Instruktioner för Lithurin® DENS utomhus och inomhus

1. Applicera med en lågtrycksspruta.
2. Lithurin® DENS skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka. Vid höga temperaturer; förvattna ytan.
3. Var nog med att ytan blir mättad, så att materialet hinner reagera och penetrera betongytan. Annars kan ytan bli flammig.
4. Direkt efter materialet sjunkit in i ytan (innan ytan har torkat); spola ren ytan alternativt rengör ytan med en kombiskurmaskin/våtdammsugare.

### Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m<sup>2</sup>.
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m<sup>2</sup>.

*ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.*