

Instruktioner för Lithurin® HARD, inomhus och utomhus

1. Applicera Lithurin® HARD med en lågtryckspruta eller en LC applikator. Låt materialet reagera i ca 15 min. Skura sedan ytan med LC Rider Pad 320 på en singelglättare eller åkglättare. Vid höga temperaturer; förvattna ytan.
2. Lithurin® HARD skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka.
3. **Viktigt!** Rengör ytan med en kombiskurmaskin/våtdammsugare innan Lithurin® HARD torkar.
4. Vid extremt torr yta; förvattna ytan i två steg; en gång dagen före och en gång till före applicering.
5. Har ytan redan torkat, upprepa från steg 1 snarast möjligt.
6. Inga rester av Lithurin® HARD skall finnas kvar på ytan när appliceringen är klar.
7. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.

Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m².
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m².



ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.