

### Инструкция по нанесению Литурин® Сил внутри помещений

1. Нанесите материал с помощью распылителя низкого давления или аппликатором LC.
2. Вся поверхность должна оставаться влажной от Литурин® Сил как минимум 15 минут перед высыханием.
3. Пройдите поверхность мягкой щеткой.
4. Удалите излишки материала, пока материал еще влажный.
5. Убедитесь, что лишний материал, который не впитался в пол, был удален.
6. Убедитесь, что было нанесено правильное количество материала, и аккуратно выполнены все пункты данной инструкции.
7. При определенных условиях, например низкая температура, сильный ветер и т.д. период впитывания будет дольше, а при высоких температурах, период впитывания будет меньше.

#### Расход:

- Поверхность, затёртая машинами:  
приблизительно 0,15 л/м<sup>2</sup>
- Незатёртая поверхность: 0,2-0,4 л/м<sup>2</sup>

