

1

Betonin vaatimukset

- Vähintään 7 päivää vanha betoni (Lithurin® I) . Viileissä olosuhteissa vähintään 14 päivää.
- Betonin pintalämpötila täytyy olla vähintään +5°C, mikä tarkoittaa n.+10°C ilman lämpötilaa. Alhaisemmissa lämpötiloissa materiaali ei imeydy toivotulla tavalla ja kuivumisaika on pitkä.
- Lattian pitää olla pölytön, rasvaton, jälkihoitoaine poistettu (hionta).
- Vettä tulee välttää lattialla ensimmäisen 5 päivän aikana. (+10°C).

Lattian esivalmistelut

- Puhdista lattia huolellisesti pölynimurilla tai siivouskoneella (anna kuivua ennen käsittelyä).



2

Ohjeet Lithurin® I

1. Laimenna aine vedellä suhteessa 1:1.
2. Levitä aine pehmeällä harjalla.
3. Jatka harjaamista kunnes kaikki lätäköt ovat pois. Poista jalanjäljet harjaamalla.
4. Anna kuivua.

Lisää Lithurin® IIS seuraavana päivänä. Lämpimissä olosuhteissa kuivumisaika on lyhyempi ja kylmissä olosuhteissa pitempi.



Menekki

- Konehierretyt pinnat noin 0,10 litraa/m².
- Käsihierretyt pinnat noin 0,2-0,4 litraa/m².

3

Ohjeet Lithurin® IIS

Aine voidaan levittää heti kun Lithurin® I on kuivunut.

1. Levitä aine pehmeällä harjalla. Pidä lattia märkänä kauttaaltaan (+10-20°C) 15-20 minuuttia. Jos lattia alkaa kuivua, lisää Lithurin® IIS:ää. Varmista, ettei mikään kohta lattiasa pääse kuivumaan imeytysaikana. Materiaali muuttuu tahmeaksi, jos se ehtii kuivua liikaa.



2. Poista kaikki ylimääräinen materiaali siivousmopilla, sen ollessa vielä nestemäistä.

3. lisää vielä ohut kerros harjalla. Jotta varmistutaan materiaalin oikeasta menekistä, näitä ohjeita tulisi noudattaa. Kylmällä ilmalla materiaalin kuivuminen hidastuu ja lämpimällä nopeutuu.

Menekki

- Konehierretyt pinnat noin 0,125 litraa/m².
- Käsihierretyt pinnat noin 0,2-0,4 litraa/m².

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.