

Asennusohjeet Lithurin Dens

1. Levitä aine paineruiskulla tai kastelukannulla
2. Harjaa ainetta pehmeällä harjalla aikaansaadaksesi mahdollisimman hyvän imeytymisen. Pidä pinta märkänä (+15-18°C) noin 15-20 minuuttia
3. Koko pinta täytyy pysyä märkänä 15-20 minuuttia, jotta materiaalilla on aikaa imeytyä.
4. Jos pinta alkaa kuivua, laita lisää Lithurin Densiä. Varmista, ettei pinta kuivu mistään kohtaa imeytymisaikana.
5. Poista ylimääräinen materiaali harjalla kun se on vielä nestemäistä.
6. Varmista, että pintaan ei jää imeytymätöntä materiaalia.
7. Työstä kohdat 1-6 100 m² kerrallaan (kaksi henkilöä=200 m²)
8. Noudata yllä olevia ohjeita, jotta pinta saa riittävän määrän materiaalia.

Menekki

- Koneviimeistellyt pinnat: noin 0,15 litraa/m²
- Käsin viimeistellyt pinnat: noin 0,2-0,4 litraa/m²



ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.